

# BOLETIM TÉCNICO

## REVESTIMENTO CHAPISCO

**Descrição:** Reproduz o efeito do chapisco tradicional, mas com a resistência, durabilidade e o acabamento de um revestimento acrílico.

### Especificações

Embalagem: 25kg

Secagem ao toque: 4 horas    Secagem para nova demão: 24 horas    Secagem total para limpeza: 20 dias

Absorção em água: 48 horas    Resistência ao descascamento: 0,46mpa

Rendimento: 12-18m<sup>2</sup>

Validade: 6 meses após a fabricação ou emissão da NF-e

### Preparação da superfície - ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, sais, graxas, gorduras, poeiras e etc. Deve estar bem curada, ou seja, acabada há no mínimo 30 dias. Como toda pintura, antes de sua aplicação, é necessária a aplicação de um selador especial fornecido pela Decorcril. Também recomendamos o uso do Fundo Preparador de paredes, utilizado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem do produto. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de brilhos e poeiras.

**Reboco Novo:** Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril.

**Concreto Novo:** Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril.

**Reboco Fraco:** Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando pó. Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril.

**Gesso:** Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de selador especial Decorcril, de modo a criar a ancoragem do produto.

**Imperfeições rasas, emendas de reboco ou manchas na superfície:** Corrigir as imperfeições, nivelar emendas, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias do selador especial Decorcril para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

**Repintura:** Lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril.

**Aplicação:** Não devem ser aplicados em dias chuvosos ou com probabilidade de chuva ou ventos fortes. Após a aplicação do selador Decorcril, aplicar 1 demão da massa chapisco com o auxílio de trincha retangular de cerda natural, macia, sem deixar acumular o produto, preenchendo toda a superfície. Também pode ser aplicado com o uso de compressor ou com desempenadeira de Aço, desempenando com desempenadeira de PVC.

**Precauções:** Utilizar todos os equipamentos de segurança especificados. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente em abundância. Havendo irritação da pele, olhos ou em caso de ingestão procure imediatamente por serviços médicos.

## **Responsabilidade limitada**

Todos os produtos Decorcril passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. Os fornecedores da Decorcril também garante a qualidade de seus produtos através de constantes testes realizados. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Decorcril a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade sobre a mão de obra.