AV. Afonso José Aiello 2-32
Bauru-SP 17018-520
(14) 3241.1401
www.texturadecorcril.com.br

BOLETIM TÉCNICO

DECORCRIL®
TINTAS E REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO ORNARE

Descrição: Reproduz discretamente a aparência e as tonalidades das pedras Limestone. Indicado para ambientes internos ou externos.

Especificações

Acabamento: Fosco c. cargas de brilhos
Embalagem: 25kg
Secagem ao toque: 4 horas Secagem para nova demão: 24 horas Secagem total para limpeza: 20 dias
Absorção em água: 48 horas Resistencia ao descascamento: 0,46mpa
Rendimento: 14-15m²
Validade: 6 meses após a fabricação ou emissão da NF-e

Preparação da superfície - ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, sais, graxas, gorduras, poeiras e etc. Deve estar bem curada, ou seja, acabada há no mínimo 30 dias. Como toda pintura, antes de sua aplicação, é necessária a aplicação de um selador especial fornecido pela Decorcril. Também recomendamos o uso do Fundo Preparador de paredes, utilizado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem do produto. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de brilhos e poeiras.

Reboco Novo: Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril.
Concreto Novo: Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril.
Reboco Fraco: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando pó. Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril.
Gesso: Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de selador especial Decorcril, de modo a criar a ancoragem do produto.
Imperfeições rasas, emendas de reboco ou manchas na superfície: Corrigir as imperfeições, nivelar emendas, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias do selador especial Decorcril para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.
Repintura: Lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril.

Aplicação: Não devem ser aplicados em dias chuvosos ou com probabilidade de chuva ou ventos fortes. Após aplicação e secagem do selador especial Decorcril, esticar a massa com desempenadeira de aço, similar a uma massa corrida, em seguida, desempenar com desempenadeira de PVC, evitando o acumulo do produto na superfície. Esse produto não aceita emendas, após iniciado, deve ser finalizado.

Precauções: Utilizar todos os equipamentos de segurança especificados. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com agua corrente em abundância. Havendo irritação da pele, olhos ou em caso de ingestão procure imediatamente por serviços médicos.

AV. Afonso José Aiello 2-32
Bauru-SP 17018-520
(14) 3241.1401
www.texturadecorcril.com.br

Responsabilidade limitada

Todos os produtos Decorcril passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. Os fornecedores da Decorcril também garante a qualidade de seus produtos através de constantes testes realizados. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Decorcril a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade sobre a mão de obra.