

BOLETIM TÉCNICO

REVESTIMENTO REATIVO

Descrição: Reproduz uma textura rústica, com cargas e efeito homogêneo, ideal para cobrir superfícies com pequenas irregularidades. Produto Pigmentado e pronto para uso.

Especificações do produto

Produto a base de água para ambientes internos ou externos
Efeito desempenado (consulte manual de aplicação)
Acabamento: Fosco c. cargas de brilhos
Embalagem: 25kg

Especificações técnicas

Regulamentação: ABNT NBR 11702:2012 Tipo 4.6.3
Aspecto da embalagem: Massa
Aspecto do filme: Desempenado Grão médio
Densidade: 1,76 +/- 0,1g/cm³
C.O.V.: 15-25g/l
Ponto de Ignição: Não aplicável
Sólidos por peso: 79% +/- 5
Absorção em água 48 horas 3.7%
Transmissão de vapor: água 24 horas 413 g/m³
Resistência ao arrancamento 0,46mpa
Consumo: 2 a 2,5kg/m² por demão
Secagem ao toque: 4 horas
Secagem para nova demão: 24 horas
Cura total: 30 dias
Estocagem: 1 ano para embalagens fechadas
Higiene e segurança: Consultar FISPQ

Preparação da superfície - ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, sais, graxas, gorduras, poeiras e etc. Deve estar bem curada, ou seja, acabada há no mínimo 30 dias. Como toda pintura, antes de sua aplicação, é necessária a aplicação de um selador especial fornecido pela Decorcril. Também recomendamos o uso do Fundo Preparador de paredes, utilizado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem do produto. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de brilhos e poeiras.

Reboco Novo: Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril.

Concreto Novo: Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril.

Reboco Fraco: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando pó. Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril.

Gesso: Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de selador especial Decorcril, de modo a criar a ancoragem do produto.

Imperfeições rasas, emendas de reboco ou manchas na superfície: Corrigir as imperfeições, nivelar emendas, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias do selador especial Decorcril para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: Lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril.

Aplicação: Não devem ser aplicados em dias chuvosos ou com probabilidade de chuva ou ventos fortes. Após aplicação e secagem do selador especial Decorcril, esticar a massa com desempenadeira de aço, similar a uma massa corrida, em seguida, desempenar com desempenadeira de PVC, evitando o acúmulo do produto na superfície. Esse produto não aceita emendas, após iniciado, deve ser finalizado.

Precauções: Utilizar todos os equipamentos de segurança especificados. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente em abundância. Havendo irritação da pele, olhos ou em caso de ingestão procure imediatamente por serviços médicos.

Responsabilidade limitada

Todos os produtos Decorcril passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. Os fornecedores da Decorcril também garante a qualidade de seus produtos através de constantes testes realizados. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Decorcril a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade sobre a mão de obra.